

TECHNISCHES DATENBLATT

Lackspray Hitzefest

Art.-Nr. 0893 359 005

VE: 1 / 6

Lackspray für starktemperaturbeanspruchte Teile am Auto, im Haushalt und in der Industrie.

Inhalt	400 ml
Farbe	Tiefschwarz RAL 9005
Chemische Basis	Silikonharz
Glanzgrad	Matt
Temperaturbeständigkeit max.	650 °C
Dichte	0,74 g/cm ³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Staubtrockenzeit	10 min
Sprühabstand min./max.	10-15 cm
Sprühabstand min.	10 cm
Sprühabstand max.	15 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	5 bis 30 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 15 °C bis 25 °C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
Trockenzeit Bedingung	bei 20 °C
Griffestigkeit min.	25 min
Abluftzeit min.	5 min
Gebinde	Aerosoldose
Ausführung	Runddüse
Schwermetallfrei	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja



Anwendungsgebiet

Lackieren von stark temperaturbeanspruchten Teilen wie Auspuff, Grills, Öfen, Heizungskessel u.v.m.