

WS-Smart Plus R11

Technisches Datenblatt

(Heterogener CV-Belag)

Nutzungsklasse	ISO 10874 (EN 685)	23 / 33
Gesamtdicke **	ISO 24346 (EN 428)	2,20 mm
Nutzschicht *	ISO 24340 (EN 429)	0,50 mm
Flächengewicht *	ISO 23997 (EN 430)	2.200 g / m ²
Rollenbreite	ISO 24341 (EN 426)	300 cm
Rollenlänge	ISO 24341 (EN 426)	30 m
Schlagschallisolierung	ISO 717 / 2	10 dB
Wärmeisolierung	EN 12524	0,02 - 0,03m ² /kW
Lichtechtheit	ISO 105 B02	≥ 6
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	ja / geeignet Typ W
Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Bfsl-s1
Fußbodenheizung		geeignet bis 27° C
Rutsicherheit	DIN 51130	R 11
Statische Aufladung	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
Dimensionsstabilität	ISO 23999 (EN 434)	< 0,01 %
* Toleranz der Werte +/- 10 % ** Toleranz der Werte +/- 0,15 mm		



2701-0079-DoP-2021-11